

BUTADIENO CRUDO

Identificación: **PPQ-010**

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Propano + Propileno	% Peso	ASTM-D-2593-93 (Reaprobada 1998)	4.5 máx.
Butanos	% Peso	ASTM-D-2593-93 (Reaprobada 1998)	15 máx.
Butenos	% Peso	ASTM-D-2593-93 (Reaprobada 1998)	40 máx.
1, 3 Butadieno	% Peso	ASTM-D-2593-93 (Reaprobada 1998)	50 mín.
Hidrocarburos C ₅ +	% Peso	ASTM-D-2593-93 (Reaprobada 1998)	4.0 máx.
Inhibidor de Polimerización	ppm Peso	Cromatográfico	50 – 100
Carbonilos (como Acetaldehído)	ppm Peso	Cromatográfico	500 máx.
Acetilenos Totales	% Peso	ASTM-D-2593-93 (Reaprobada 1998)	2 máx.