

PROPILENO GRADO POLÍMERO

Identificación: PPQ-044

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Propileno	% mol	Diferencia	99.50 mín.
Propano	% mol	ASTM D-2712	0.50 máx.
Etano	% mol	ASTM-D-2712	0.10 máx.
Etileno	% mol	ASTM-D-2712	0.01 máx.
Acetileno	ppm mol	ASTM-D-2505	5.0 máx.
Metilacetileno	ppm mol	ASTM D-2712	5.0 máx.
Butadieno	ppm mol	ASTM D-2712	5.0 máx.
Butanos – Butilenos	ppm mol	ASTM-D-2712	10.0 máx.
Monóxido de Carbono	ppm mol	ASTM-D-2504	5.0 máx.
Bióxido de Carbono	ppm mol	ASTM-D-2504	5.0 máx.
Agua	ppm mol	HIGRÓMETRO	5.0 máx.
Oxígeno	ppm mol	ANALIZADOR DE OXÍGENO	5.0 máx.
Azufre	ppm mol	ASTM-D-4045	5.0 máx.
Propadieno	ppm mol	ASTM-D.2712	5.0 máx.